

Epifanes Epoxy Filler 1300

A komponens tartalmaz: bisfenol-A (epikloridrin), epoxy gyanta (átlagos molekula súly: 700) és epoxy részecskéket.

B komponens tartalmaz: 3-aminometil-3,5, 5-trimetilciklohexylamin.

Kétkomponensű rendszerekhez használható, nagyon erős, de ugyanakkor könnyű epoxi gitt, amely nem zsugorodik a száradás során és nincs erős szaga. Teljes kikeményedés után ellenáll a víznek és a háztartási vegyszereknek. Használható poliészterre, fára, acélra, alumíniumra és betonra a vízvonal alatt és felett. Apró sérülések kitöltésére, felületkiegyenlítésre használható. Vékony rétegben vigyük fel.

Keverési arány: 80 súlyrész A komponens, 50 súlyrész B komponens vagy 50-50% térfogat szerint. Mindkét komponenst keverjük alaposan először külön, majd együtt addig, amíg színük egyforma lesz. Hatóideje az elegyítés után 20-30 perc (20 °C-on) Ezen az időn belül fel kell használni! 12 °C alatt ne használjuk!

A bekevert anyag sűrűsége: 1,3 kg/liter

Keményedési idő 18°C-on 12 óra. Ezután csiszolható, de még jobb a felvitel utáni 24 és 48 óra között csiszolni. A csiszolás szárazon történjen 80-120-as papírral. Csiszolás előtt alapos tisztítás szükséges.

Ezt a terméket ne hígítsuk!

Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel gyakran érintkezve annak érzékenységét okozza. Mérgező a környezetre, a vízi élővilág tartós és visszafordíthatatlan károsodását okozhatja. Tartsa gyermekektől elzárva. A bőrre került anyagot mossa le bő vízzel és szappannal. Használjon kesztyűt, arc és szemvédőt. Csak jól szellőztetett helyiségben alkalmazza. Az anyag maradékát és a kiürült dobozt veszélyes hulladék gyűjtőponton helyezze el.

Kapható: 750, 2000, 4000 ml kiszerezésben

Gyártja:
W. Heeren en Zoon BV
Aalsmeer – Holland
Tel: +31 297 360 366

Forgalmazza:
Marina Yacht Sport Kft:
1032 Budapest, San Marco u. 56.
Tel: (1) 322-8655