

Epifanes Copperfree

Az Epifanes Copperfree egy réz- és cink mentes édes vízi ún. „kemény” algagátló, mely egy újfajta hatásmechanizmussal biztosítja, hogy az alga ne tapadjon meg a felületen. Mivel nem tartalmaz rezet, kompatibilis alumíniummal és minden egyéb hajózásban használatos fémmel.

Ajánlott felhasználás: tradicionális fa, műanyag, vas és alumínium hajótesten.

Csak édesvízi használatra!

Epifanes Copperfree alkalmazható a tradicionális fenék festékeken, epoxy és a legelterjedtebb klasszikus algagátló rendszereken.

A kezelendő felület legyen száraz, algamentes, jól letisztított, zsírmentes, és csiszolt.

Fémfelületen használjunk 1 réteg Epifanes Underwaterprimert-t. Új felületek esetén mindenképpen zsírtalanítsunk és alapozzunk mielőtt Epifanes Copper-free-t használjuk.

Alapozási javaslat :

Fa	Epifanes Underwaterprimer
Vas	Epifanes Underwaterprimer vagy Epifanes Epoxy Primer + Epifanes Epoxy Coating + Epifanes Interimcoat
Alumínium	Epifanes Epoxy Primer + Epifanes Epoxy Coating + Epifanes Interimcoat
Műanyag	Epifanes Interimcoat vagy Epifanes Interimcoat + 5 réteg Epifanes Epoxy Coating + Epifanes Interimcoat (Ozmózisvédelem!)

Használat előtt rázzuk fel. Felvitel ecsettel vagy hengerrel (szivacs vagy pamut roller).

Száradási idő: újrafestés 24 óra után, vízre tétel min. 4 óra — max 7 nap (18°C-on).

Elméleti kiadósság 10 m²/liter

Hígítás: lehetőleg ne hígítsuk; amennyiben szükséges, használjon Epifanes Festék- és lakkhígítót (Brushthinner for Paint & Varnish).

GYŰLÉKONY

Bőrszárazságot okoz.

Gyermekek elől zárjuk el. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a dobozon elhelyezett utasítást! Mindig tartsuk jól lezárva! Kerüljük a hővel való érintkezését.

Gyártó:
W. Heeren en Zoon B.V.
1430-AD Aalsmer -Hollandia

Forgalmazza:
Marina Yacht Sport Kft
1032 Budapest, San Marco u. 56.