

Epifanes Rubbed Effect interior Varnish

Selyemfényű lakk belső térre



Technikai adatok :

Típus : 1 komponensű, alkyd és urethan gyantákkal erősített gyorsan száradó selyemfényű lakk.

Tulajdonság: sima matt felületet ad, mely ellenáll dörzsölésnek, alkoholnak és háztartási vegyszereknek.

Szín: színtelen, selyemfényű

Fajsúly: 0,95 kg/l

Szárazanyag tartalom: 50 %

Kiadósság: 13 m² /liter

Ajánlott rétegvastagság:

60 mikron nedves rétegenként
30 mikron száraz rétegenként

Felhasználási javaslat: belső térben több réteg fényes lakk felett befejező rétegenként használható. (pld.: 3 réteg Epifanes Clear Varnish vagy Epifanes Poly -urethane lakk)

Az alapozó fényes lakk utolsó rétegét 320-as nedves csiszolópapírral megcsiszoljuk, majd száradás után portalanítjuk és denaturált szesszel átitatott ronggyal tisztára töröljük. Ezután felviszünk 2 réteg selyemfényű lakkot 0-5 %-os higítással.

A selyemfényű lakkot soha ne hordjuk fel közvetlenül a nyers fára!

Higítás: ecsetelésnél - Epifanes Thinner for Paint and Varnish
szórásnál - Epifanes Spraythinner

Felhordás:

ecsettel: ha szükséges 5 % higítással. Csak jó minőségű, tiszta ecsetet használjunk. Csak tiszta pormentes, zsírtalan felületet lakkozzunk.

szórással: 15 % higítással
szórási viszkozitás 20-24 sec Din Cup 4
nyomás 2-3 bar
fúvóka átmérő 1,5-1,8 mm
Felhordási hőmérséklet: 10-30°C

Száradás: pormentes - 1 óra
tapadásmentes - 24 óra
újrafesthető - 16 óra

Figyelmeztetés: Minden réteg felhordása előtt tisztítsuk meg a Epifanes Prep Cleanerrel vagy denaturált szesszel átitatott tiszta ronggyal. Használat előtt mindig alaposan keverjük fel a lakkot!

Magyarországon forgalmazza:

Marina Yacht Sport Kft – Vitorlázók boltja

1032 Budapest, San Marco u. 56.

Tel: 06 30 6373637